

DELTA[®]-FASSADE 10

**FAÇADE****Pare-pluie pour bardage****Écran pare-pluie***Une peau épaisse pour résister longtemps*

Pare-pluie noir résistant aux UV pour durées d'exposition aux intempéries élevées et bardages à joints fermés ou légèrement ajourés (≤ 10 mm et 10 %).

Couche fonctionnelle 3 à 5 fois plus épaisse et performante.

Résistant au vieillissement thermo-oxydatif.

**DELTA[®]-FASSADE 10**

Application	Pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau destiné à la pose derrière un parement extérieur ventilé à joints fermés ou à joints légèrement ajourés (≤ 10 mm / 10 %).
Matériau	Association multicouches de géotextiles PP et de couches fonctionnelles respirantes intermédiaires en PP.
Caractéristiques particulières	Couche fonctionnelle multicouches brevetée spécialement stabilisée aux UV (poids env. 90 g/m ²).
Mise en oeuvre	Pose sur support continu ou discontinu. Possibilité d'application directement au contact de l'isolant thermique.
Masse surfacique	Env. 200 g/m ² (EN 1849-2)
Épaisseur	Env. 0,4 mm (EN 1849-2)
Étanchéité à l'eau	Étanche W1 avant et après vieillissement (EN 1928)
Étanchéité à la pluie battante	Étanche (Méthode de l'Université de Berlin)
Valeur S_d	Env. 0,15 m (hautement perméable à la vapeur d'eau) conforme aux DTU 31.2 et 41.2 (EN ISO 12572 Climat C)
Résistance à la rupture sens long / sens travers	Env. 360/250 N/5 cm avant vieillissement, 270/190 N/5 cm après vieillissement (EN 12311-1)
Élongation sens long / sens travers	13-26 % / 40-65 % (EN 12311-1)
Stabilité dimensionnelle	< 2 % (EN 1107-2)
Résistance aux températures	-30 °C à +80 °C
Flexibilité à basse température	Jusqu'à -50 °C (EN 1109)
Stabilité aux UV	Test de vieillissement 5.000 h UV
Réaction au feu	Euroclasse E

POIDS
ADAPTÉSDISPONIBLE
À L'UNITÉ

DELTA®-FASSADE 10 (suite)

Normes de référence	DTU 31.2, DTU 41.2
Garantie	20 ans (bardages fermés) – 10 ans (bardages ajourés)
Durée de la phase chantier	6 mois - NF-DTU 31.2 (mai 2019)
Poids des rouleaux	Env. 15 kg
Dimensions des rouleaux	50 m x 1,50 m (24 rouleaux par palette)



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE

Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact

Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr



Building Materials France